



# Den Braven Sealants

## Technický list 06.79 Armovací perlínka 165g/m<sup>2</sup>

**Výrobek** Síťka ze skelného vlákna.  
**Vlastnosti**  Okamžitě a snadno použitelné;  
 Zvyšuje kvalitu systému;  
 Zvyšuje ohybovou pevnost;

**Použití** - Výztužný materiál pro zateplovací fasádní systémy;  
- Vyztužování (armování) vnitřní a vnějších omítek, polystyrénu při stavbě stěnových příček, bočních stěn van a sprchových koutů apod.;  
- Vkládání pod cementová lepidla při pokládce dlažby na nestabilní podklady;  
- Vkládání do hydroizolačních nátěrů např. S-T4, Tekuté elastické hydroizolace, Tekuté asfaltové hydroizolace nebo Tekuté lepenky S-T8,

**Barva** Bílá

### Technické údaje

Dostava na 100 mm	-	20	(osnova)
	-	19	(útek)
Světlost ok	mm	3,8 x 4,5	
Tloušťka upravené tkaniny	mm	0,47 ± 0,05	
Plošná hmot. upravené tkaniny	g/m <sup>2</sup>	165 ± 5	
Šířka	m	1	(rozměrová tolerance ± 1%)
Délka	m	50	(rozměrová tolerance ± 1%)
Ztráta žiháním	%	cca 18,2	
Pevnost v tahu normál. podmínky	N / 5cm	1644	(ve směru osnovy)
	N / 5cm	1967	(ve směru útku)
Pevnost v tahu v 5% roztoku NaOH	N / 5cm	1061	(ve směru osnovy)
	N / 5cm	1602	(ve směru útku)
Pevnost v tahu při rychlotestu	N / 5cm	1279	(ve směru osnovy)
	N / 5cm	1778	(ve směru útku)
Protažení normální podmínky	%	2,6	(při 1500N, ve směru osnovy)
	%	1,8	(při 1500N, ve směru útku)
Protažení v 5% roztoku NaOH	%	1,7	(při 800N, ve směru osnovy)
	%	1,4	(při 800N, ve směru útku)
Protažení při rychlotestu	%	1,8	(při 1000N, ve směru osnovy)
	%	1,3	(při 1000N, ve směru útku)
Druh úpravy tkaniny	-	alkalivzdorná	
Mrazuvzdornost	°C	ano	
Skladovatelnost	-	(skladovat v suchu, chladu a nejlépe v temnu a ve svislé poloze)	

**Specifikace** ČSN 50 3602, ČSN 72 7302, ÖNORM B 6122 a ÖNORM B 1503  
**Aktualizace** Aktualizováno dne: 27.06.2007 Vyhotoveno dne: 06.11.2004

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika  
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz