

V Čakovičkách dne : 7.2.2007



Styrotrade, s.r.o.

Čakovičky 99
250 63 p.Mratín

Tel +420 315 655 227

Fax +420 315 655 229

E-mail: info@styrotrade.cz

Technický list na pěnový polystyren EPS 100Z **STYROTRADE**

VLASTNOST	JEDNOTKA	EPS 100Z
Součinitel tepelné vodivosti	W/mK	0,038
Rozměrová stabilita DS (70,-)	%	1
Rozměrová stabilita DLT (1)	%	5
Napětí v tlaku CS (10) kPa min.	kPa	100
Stálost DS (N)	%	± 0,5
Nasákavost WL (T)	%	5
Pravoúhlost S	mm/m	± 5
Rovinnost P4	mm/m	± 10
Reakce na oheň	třída	E
Odchylka délky L	mm	± 3
Odchylka šířky W	mm	± 3
Odchylka tloušťky T	mm	± 2
Rozměr desek	mm	1000 x 500
Tloušťka	mm	20 - 600

Výrobek odpovídá požadavkům ČSN EN 13 163

Použití výrobku EPS 100Z

Tepelně izolační desky určené pro izolace podlah s běžným zatížením bez útlumu hluku. Dále lze tyto tepelně izolační desky použít pro izolace šikmých střech (izolace umístěna, mezi i pod krokve), podkladní vrstvy plochých střech a izolace plochých střech s běžným zatížením, zavěšených podhledů a izolace obvodových stěn (vnitřní izolace, izolace mezi zdí a přízdívkou, izolace mezi zdí a mechanicky upevněnou krycí vrstvou)

Styrotrade, s.r.o.
Čakovičky 99
250 63 p. Mratín
IČO: 26162924 DIČ: CZ26162924

Jednatel společnosti