

V Čakovičkách dne : 7.2.2007

Styrotrade, s.r.o.

Čakovičky 99
250 63 p.Mratín



Tel +420 315 655 227

Fax +420 315 655 229

E-mail: info@styrotrade.cz

Technický list na pěnový polystyren EPS 100S Stabil **STYROTRADE**

Vlastnost	Jednotka	EPS 100S Stabil
Součinitel tepelné vodivosti	W/mK	0,038
Rozměrová stabilita DS (70,-)	%	1
Rozměrová stabilita DLT (1)	%	5
Napětí v tlaku CS (10) kPa min.	kPa	100
Stálost DS (N)	%	± 0,2
Nasákavost WL (T)	%	5
Pravoúhlost S	mm/m	± 5
Rovinnost P4	mm/m	± 10
Reakce na oheň	třída	E
Odchylka délky L	mm	± 3
Odchylka šířky W	mm	± 3
Odchylka tloušťky T	mm	± 2
Rozměr desek	mm	1000 x 500
Tloušťka	mm	20 - 600

Výrobek odpovídá požadavkům ČSN EN 13 163

Použití výrobku EPS 100S Stabil

Tepelně izolační desky určené pro ploché střechy s běžným zatížením. Dále lze tyto tepelně izolační desky použít pro izolace šikmých střech (izolace umístěna nad, mezi i pod krokve), podkladní vrstvy plochých střech, závěsné podhledy, izolace obvodových stěn (vnitřní izolace, izolace mezi zdí a mechanicky upevněnou krycí vrstvou, izolace pod terénem s izolací proti vodě) a do plovoucích podlah bez útlumu hluku s běžným zatížením.

Styrotrade, s.r.o. *
Čakovičky 99
250 63 p. Mratín
IČO: 26152924 DIČ: CZ26152924

Jednatel společnosti