

V Čakovičkách dne : 7.2.2007



**Styrotrade, s.r.o.**

Čakovičky 99  
250 63 p.Mratín

Tel +420 315 655 227

Fax +420 315 655 229

E-mail: info@styrotrade.cz

## Technický list na pěnový polystyren EPS 50Z - **STYROTRADE**

Vlastnost	Jednotka	EPS 50Z
Součinitel tepelné vodivosti	W/mK	0,043
Rozměrová stabilita DS (70,-)	%	1
Rozměrová stabilita DLT (1)	%	/
Napětí v tlaku CS (10) kPa min.	kPa	/
Stálost DS (N)	%	± 0,2
Nasákavost WL (T)	%	5
Pravoúhlost S	mm/m	± 5
Rovinnost P4	mm/m	± 10
Reakce na oheň	třída	E
Odchylka délky L	mm	± 3
Odchylka šířky W	mm	± 3
Odchylka tloušťky T	mm	± 2
Rozměr desek	mm	1000 x 500
Tloušťka	mm	20 - 600

### Výrobek odpovídá požadavkům ČSN EN 13 163

### Použití výrobku EPS 50Z

Tepelně izolační desky určené pro vytváření tepelných izolací v šikmých střešních konstrukcích při umístění izolace mezi a pod krokvy a pro vytváření tepelných izolací v zavěšených podhledech

**Styrotrade, s.r.o.**  
Čakovičky 99  
250 63 p. Mratín  
IČO: 28152924 DIČ: CZ28152924

Jednatel společnosti