

V Čakovičkách dne : 7.2.2007

Styrotrade, s.r.o.

Čakovičky 99
250 63 p.Mratín



Tel +420 315 655 227

Fax +420 315 655 229

E-mail: info@styrotrade.cz

Technický list na pěnový polystyren EPS 70F Fasádní - **STYROTRADE**

Vlastnost	Jednotka	EPS 70F Fasádní
Součinitel tepelné vodivosti	W/mK	0,039
Pevnost v tahu TR	kPa	100
Rozměrová stabilita DS (70,-)	%	1
Rozměrová stabilita DLT (1)	%	/
Napětí v tlaku CS (10) kPa min.	kPa	70
Stálost DS (N)	%	± 0,2
Nasákavost WL (T)	%	/
Faktor difuzního odporu	μ	20 - 40
Pravoúhlost S	mm/m	± 2
Rovinnost P4	mm/m	± 3
Reakce na oheň	třída	E
Odchylka délky L	mm	± 2
Odchylka šířky W	mm	± 2
Odchylka tloušťky T	mm	± 1
Rozměr desek	mm	1000 x 500
Tloušťka	mm	20 - 600
Pevnost ve smyku Mpa (min)	MPa	$\tau = 0,02$
Modul pružnosti ve smyku Mpa (min)	MPa	G = 1,00

Výrobek odpovídá požadavkům ČSN EN 13 163

Použití výrobku EPS 70F Fasádní

Tepelně izolační desky jsou určeny pro kontaktní zateplovací systémy. Dále lze tyto tepelně izolační desky použít pro izolace šikmých střech (izolace umístěna nad, mezi i pod krokve), podkladní vrstvy plochých střech, zavěšených podhledů a izolace obvodových stěn (vnitřní izolace, izolace mezi zdí a přízdívkou, izolace mezi zdí a mechanicky upevněnou krycí vrstvou)

Styrotrade, s.r.o. *
Čakovičky 99
250 63 p. Mratín *
IČO: 28152924 DIČ: CZ28152924

Jednatel společnosti

