

V Čakovičkách dne : 7.2.2007



**Styrotrade, s.r.o.**

Čakovičky 99  
250 63 p.Mratín

Tel +420 315 655 227

Fax +420 315 655 229

E-mail: info@styrotrade.cz

## Technický list na pěnový polystyren EPS 70Z **STYROTRADE**

| Vlastnost                       | Jednotka | EPS 70Z    |
|---------------------------------|----------|------------|
| Součinitel tepelné vodivosti    | W/mK     | 0,040      |
| Rozměrová stabilita DS (70,-)   | %        | 1          |
| Rozměrová stabilita DLT (1)     | %        | 5          |
| Napětí v tlaku CS (10) kPa min. | kPa      | 70         |
| Stálost DS (N)                  | %        | ± 0,2      |
| Nasákavost WL (T)               | %        | 5          |
| Pravoúhlost S                   | mm/m     | ± 5        |
| Rovinnost P4                    | mm/m     | ± 10       |
| Reakce na oheň                  | třída    | E          |
| Odchylka délky L                | mm       | ± 3        |
| Odchylka šířky W                | mm       | ± 3        |
| Odchylka tloušťky T             | mm       | ± 2        |
| Rozměr desek                    | mm       | 1000 x 500 |
| Tloušťka                        | mm       | 20 - 600   |

**Výrobek odpovídá požadavkům ČSN EN 13 163**

### **Použití výrobku EPS 70Z**

Tepelně izolační desky určené pro vytváření tepelně izolačních podkladních vrstev plochých střech ( izolace umístěna nad, mezi i pod krokvemi ), zavěšených podhledů, izolace obvodových stěn ( vnitřní izolace, izolace mezi zdí a přízdívkou, izolace mezi zdí a mechanicky upevněnou krycí vrstvou ).

**Styrotrade, s.r.o.** \*  
Čakovičky 99  
250 63 p. Mratín ©  
IČO: 28182924 DIČ: CZ28182924

Jednatel společnosti