

V Čakovičkách dne : 7.2.2007

Styrotrade, s.r.o.

Čakovičky 99
250 63 p.Mratín



Tel +420 315 655 227

Fax +420 315 655 229

E-mail:info@styrotrade.cz

Technický list na Perimetr a Perimetr SD z EPS **STYROTRADE**

Vlastnost	Jednotka	EPS 200S Stabil
Součinitel tepelné vodivosti	W/mK	0,035
Rozměrová stabilita DS (70,-)	%	1
Rozměrová stabilita DLT (1)	%	/
Napětí v tlaku CS (10) kPa min.	kPa	200
Stálost DS (N)	%	± 0,2
Nasákavost WL (T)	%	2
Pravoúhlost S	mm/m	± 2
Rovinnost P4	mm/m	± 3
Reakce na oheň	třída	E
Odchylka délky L	mm	± 2
Odchylka šířky W	mm	± 2
Odchylka tloušťky T	mm	± 2
Rozměr desek	mm	1250 x 600
Tloušťka	mm	20 - 200

Výrobek odpovídá požadavkům ČSN EN 13 163

Použití výrobku perimetrové a soklové desky

- tepelně izolační vrstvy podzemních částí budov a základů nechráněné izolací proti vodě
- soklové části obvodových stěn domů
- tepelné izolace průmyslových podlah s vysokým zatížením
- tepelné izolace bazénů
- tepelné izolace v obrácených skladbách plochých střech a teras

Styrotrade, s.r.o. *
Čakovičky 99
250 63 p. Mratín
IČO: 28152924 DIČ: CZ28152924

.....
Jednatel společnosti

